



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

FICHA TECNICA / Arcocrete Agente Oxidante

Arcocrete Agente Oxidante de **Luxury Concrete®** es una solución base agua que reacciona con las partículas metálicas férricas que aceleran el proceso de oxidación.

Compruebe siempre el producto sobre una pequeña zona antes de proceder a la aplicación.

Propiedades

- ✓ Aplicable sobre Arcocrete Pintura, superficies ferrosas, bronce, cobre y latón.
- ✓ Aplicable en interiores y exteriores.
- ✓ Aplicable mediante brocha, esponja, rodillo o pulverizador.

Rendimientos

En función del efecto óxido que se quiera obtener el consumo puede variar entre:

- ✓ 13-15 m²/L/capa

Recomendaciones de uso

a) Sobre Arcocrete Pintura de Hierro, Cobre, Bronce o Latón

Una vez seca la última mano de **Arcocrete Pintura**, lijar con una lija de agua suavemente y aplicar **Arcocrete Agente Oxidante** para acelerar el proceso y grado de oxidación. En función de la oxidación o de la pátina que se desee conseguir, aplicar una o varias manos de **Arcocrete Agente Oxidante**, dejar secar entre 40 y 60 minutos entre mano y mano.

b) Sobre superficies ferrosas

La superficie debe estar exenta de lacas, suciedad, grasa o calamina. A continuación, aplicar **Arcocrete Agente Oxidante** con spray, rodillo o esponja. Cuando empiece a secarse, pulverizar ligeramente con agua mineral para reactivar el proceso de oxidación. Si se desea un acabado más oxidado e intenso, pulverizar de nuevo con agua y dejar secar 24 horas. No todas las superficies ferrosas tienen el mismo proceso de oxidación.

c) Sobre cobre, bronce o latón

Limpiar adecuadamente la superficie y aplicar **Arcocrete Agente Oxidante** directamente sobre el metal. Dejar actuar aproximadamente 1 hora hasta que el producto este completamente seco. Finalmente, pasar un paño para eliminar las partículas oxidadas sueltas y proceder al sellado.



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

Sellado:

Cuando se obtenga el color de oxidación deseado, aplicar dos manos de sellador Primacrete Finish para proteger el producto y frenar la oxidación. Finalmente sellarlo con Concrete Finish WT.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Precauciones especiales:

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

La exposición crónica al vapor puede perjudicar riñones o hígado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No diluir con agua.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- ✓ buena ventilación
- ✓ uso de mascarilla con absorbente químico
- ✓ gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- ✓ guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Presentación

Se presenta en envase de plástico de 1 litro

Condiciones de almacenamiento:

Arcocrete Agente Oxidante debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas entre los 5 y 30 °C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.