



FICHA TECNICA / Concrete Finish DSV

El sellador **Concrete Finish DSV** de **Luxury Concrete®** es un poliuretano acrílico de dos componentes (A+B) al disolvente. El producto es idóneo para la protección del microcemento en interiores y exteriores. Disponible en Mate, Satinado o Brillo.

Antes de aplicar el **Sellador Concrete Finish DSV** será imprescindible comprobar que el soporte esté seco y libre de polvo. En función de las condiciones climáticas y de la ventilación del espacio de trabajo, será necesario dejar transcurrir al menos entre 24 y 48 horas antes de aplicar el poliuretano sobre el microcemento.

Características:

- Poliuretano
 - ✓ Resinas acrílicas hidroxiladas
 - ✓ Sólidos: 40%
- Endurecedor
 - ✓ Isocianato alifático
 - ✓ Disolventes: Ésteres, Cetonas y Aromáticos
 - ✓ Sólidos 39%

Propiedades:

- ✓ Alta resistencia a la abrasión y al scratch.
- ✓ Alta resistencia al agua y a los agentes de limpieza domésticos
- ✓ Inalterable a la luz ultravioleta (no amarillea)
- ✓ Potencia notablemente el color de los revestimientos de microcemento

Mezcla

- ✓ Endurecedor DSV B al 50% (2 partes de poliuretano por 1 de endurecedor)

Rendimientos

Concrete Finish DSV (2 manos) entre 0,17 y 0,25 l/m²

Recomendaciones de uso

Es muy importante efectuar la incorporación del **endurecedor Topsealer DSV B** en el poliuretano mediante agitación mecánica. Realizando la mezcla correctamente evitaremos la aparición de cráteres o diferencias de brillo debido a una deficiente dispersión.

- ✓ El tiempo de vida de la mezcla (poliuretano + catalizador) es de 1 hora.
- ✓ Aplicar la mezcla con pistola o rodillo de velour de pelo corto.
- ✓ Aplicar a temperaturas entre 10°C y 30°C.
- ✓ Antes de aplicar la segunda mano recomendamos lijar ligeramente la primera mano con lija de grano 400
- ✓ Esperar entre 8 horas y no más de 2 días antes de aplicar la segunda mano.

Si se aplica sobre barniz viejo, lijar bien la superficie y eliminar restos de manchas, grasas, polvo, etc. Comprobar la adherencia en una esquina o zona oculta antes de proceder al barnizado total.



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

Precauciones especiales:

En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua limpia y fresca durante 15 minutos levantando los párpados y buscar asistencia médica.

No ingerir. En caso de ingestión, consultar rápidamente al médico. Nunca provocar el vómito.

En caso de inhalación, situar al accidentado al aire libre, mantenerlo caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerlo en posición adecuada y buscar ayuda médica.

En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- ✓ buena ventilación
- ✓ gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- ✓ guantes de goma
- ✓ Uso de mascarilla con absorbente químico

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Todos los componentes son de uso general en la Industria de Barnices y Pinturas.

Riesgos del preparado:

- ✓ Fácilmente inflamable.
- ✓ Irrita los ojos y la piel.
- ✓ La exposición prolongada puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel.
- ✓ La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y mareo.

Presentación

Se presenta en envases metálicos de 1 L (componente B) y 4 L (componente A).

Condiciones de almacenamiento:

- Almacenar los envases entre 10 y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa.

Mantener lejos de puntos de ignición.

- Estabilidad al almacenaje: 6 meses.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.