

**Concrete Finish WT** de de **Luxury Concrete®** es un sellador en base agua perfecto para proteger el microcemento, disponible en acabado Mate, Satinado o Brillo. La mezcla se compone de dos productos: **poliuretano (Componente A)** y **catalizador (Componente B)**. El poliuretano **Concrete Finish WT** es incoloro y no amarillea bajo la acción de la luz solar.

Antes de aplicar el **Concrete Finish WT** será imprescindible aplicar una imprimación de **Primacrete Finish** en dos manos. Será necesario dejar transcurrir 6h antes de aplicar el poliuretano sobre la imprimación y 12h entre capas de **Concrete Finish WT**.

## Características

Poliuretano:

- ✓ Dispersión acrílica base agua.
- ✓ Alta resistencia a la abrasión y al scratch.
- ✓ Sólidos: mate: 31,5%, satinado 28,7%, brillo 28,3%.
- ✓ Densidad: 1.019 Kg/l.
- ✓ Viscosidad: 20-30" a 25°C CF-4.
- ✓ PH: 7-9

Catalizador:

- ✓ Polisocianato alifático.
- ✓ Sólidos: 100%.
- ✓ Punto de inflamación: 27°C.
- ✓ Viscosidad: 20-30" a 25°C CF-4.
- ✓ PH: 7-9

## Recomendaciones de uso

Es muy importante efectuar la incorporación del catalizador en el poliuretano mediante agitación mecánica. Realizando la mezcla correctamente evitaremos la aparición de cráteres o diferencias de brillo debido a una deficiente dispersión.

- ✓ Aplicar la mezcla con pistola o rodillo de microfibra de pelo corto.
- ✓ Aplicar a temperaturas entre 15°C y 25°C.
- ✓ Esperar 6 horas antes de aplicar la segunda mano (las bajas temperaturas y/o la humedad ambiente retrasan el secado)
- ✓ En el caso de utilizar **Concrete Finish WT** sobre un barniz existente, será necesario lijar la superficie y eliminar manchas, polvo, etc.
- ✓ Es recomendable probar primero el el producto en una esquina antes de aplicarlo sobre toda la superficie.

## Precauciones

- ✓ En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ Buena ventilación.
- ✓ Aplicar a temperaturas entre 10°C y 30°C.
- ✓ Uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras para evitar las salpicaduras y guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

*Los datos de la presente ficha técnica contienen descripciones del producto. No se recomienda el uso por parte de particulares. Para cualquier consulta solicite la Ficha de Seguridad.*



## Rendimiento

**Concrete Finish WT (2 manos): 0,15 l/m²**

El rendimiento depende de la porosidad del soporte.

## Tiempo de vida de la mezcla

El tiempo de vida del producto es de 1 hora a unos 20°C. Las mezclas deben realizarse en función de la experiencia y la velocidad del aplicador.

## Presentación

**Concrete Finish WT A:** envases de 5L.  
**Concrete Finish WT B:** envases de 1L.

## Almacenaje

**Concrete Finish WT** debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas entre los 5 y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Actualización: Febrero 2018

[www.luxuryconcrete.eu](http://www.luxuryconcrete.eu)

+34 910 028 940

+34 630 35 22 17

[info@luxuryconcrete.eu](mailto:info@luxuryconcrete.eu)