



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

FICHA TECNICA / Primacrete

Puente de unión. Al uso.

Imprimación puente autoadhesiva acrílica en dispersión acuosa desarrollada para la unión de mortero nuevo a viejo.

Propiedades

- ✓ •Fácil aplicación.
- ✓ •Resistente a la álcalis.
- ✓ •Consolidante.
- ✓ •Gran poder de adherencia en los diferentes soportes.
- ✓ •Baja sensibilidad al agua.

Rendimientos

- ✓ Primacrete (1 mano) 0,10 l/m²

Este rendimiento varía en función de la porosidad del soporte.

Datos Técnicos

CONCEPTO (mtp)	Resultado
Aspecto	Blanco lechoso
Sólidos en volumen	37% ± 1.
pH	8,5.
Temperatura mínima de formación de film	4°C.
Peso Específico a 20°C	1,04 g/cm ³ .
Viscosidad Brookfield RVT a 20°C (3/20 rpm)	1.700 – 2.200 mPa•s
Sistema emulsionante	No iónico.
Apariencia del film	Alta plasticidad.
Secado al tacto	Tack permanente.
Repintable	Hasta 15 días desde su aplicación.
Estabilidad a las heladas	Muy buena.
Estabilidad al exterior	Alfático.
Estabilidad al tránsito	Nula.
Adherencia	Superficies porosas limpias y secas.
Acabado	Brillo incoloro.
Espesor máximo	60 µm.



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

Aplicación:

Primacrete se aplica mediante brocha o rodillo de microfibra en una mano.

- ✓ • Antes de aplicar homogeneizar perfectamente el producto.
- ✓ • Aplicar a temperaturas entre los 5º y 35ºC.
- ✓ • La superficie debe estar exenta de polvo, grasas y humedad.
- ✓ • Deje secar hasta que el producto se vuelva translucido antes de aplicar el mortero.
- ✓ • Nunca aplicar espesores de más de 1 cm de mortero

Precauciones

El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales:

- Evitar su contacto con ojos y piel.
- Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión: Consultar rápidamente al médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Presentación

Se presenta en garrafas de 1, 5, 25 l.

Condiciones de almacenamiento:

Primacrete debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas entre 5 y 40°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

NOTA:

Todos los componentes son de uso general en la Industria de Barnices y Pinturas.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.