

Primacrete de Luxury Concrete® es una imprimación puente autoadhesiva acrílica en dispersión acuosa desarrollada para la unión de mortero nuevo a viejo.

Características

- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Resistente a los álcalis.
- ✓ Consolidante.
- ✓ Elevada adherencia al soporte de aplicación.
- ✓ Baja sensibilidad al agua.

Recomendaciones de uso

✓ Preparación del soporte:

Limpiar la superficie de aplicación de grasas y polvo. Asegurarse de que la base se encuentra consolidada y en buenas condiciones de planimetría.

✓ Aplicación:

Se recomienda la aplicación de **Primacrete** en una única mano mediante rodillo o brocha.

1. Agitar el producto hasta conseguir homogeneizarlo.
2. Se recomienda la aplicación entre 5°C y 30°C.
3. Dejar secar 30 minutos como mínimo, hasta que **Primacrete** se vuelva translúcido.

Datos técnicos

Aspecto	Líquido blanco lechoso
Sólidos en volumen	37% ± 1
pH	8,5
Temperatura mínima de formación de film	4°C
Peso Específico a 20°C	1,04 g/cm ³
Viscosidad Brookfield RVT a 20°C (3/20 rpm)	1.700 – 2.200 mPa•s
Sistema emulsionante	No iónico
Apariencia del film	Alta plasticidad
Secado al tacto	Tack permanente
Repintable	Hasta 15 días después
Estabilidad a las heladas	Muy buena
Estabilidad al exterior	Alifático
Estabilidad al tránsito	Nula
Adherencia	Superficies porosas
Acabado	Brillo incoloro
Espesor máximo	60 µm

Precauciones

- ✓ En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ Buena ventilación.
- ✓ Aplicar a temperaturas entre 10°C y 30°C.
- ✓ Uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras para evitar las salpicaduras y guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.



Rendimiento

Primacrete (1 mano): 0,1 l/m²

El rendimiento depende de la porosidad del soporte.

Presentación

Primacrete: envases de 1, 5 y 25L.

Almacenaje

Primacrete debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas entre los 5 y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Los datos de la presente ficha técnica contienen descripciones del producto. No se recomienda el uso por parte de particulares. Para cualquier consulta solicite la Ficha de Seguridad.

Actualización: Febrero 2018.

www.luxuryconcrete.eu

+34 910 028 940

+34 630 35 22 17

info@luxuryconcrete.eu