

Easycrète.



用途

EASycrète 是一种装饰性、耐久性和即用型的连续涂料。它有四种粒度可供选择：中等粒度、特大粒度、基本粒度和薄粒度。

属性

- 连续无缝覆层 (始终尊重伸缩缝)。
- 它几乎可以应用于任何类型的支撑物：混凝土、水泥、瓷砖、陶瓷、石膏、石膏板等，可以在垂直和水平平面上翻新任何房间。
- 耐磨性好，吸水性低。
- 即开即用型产品，适合室内使用，具有出色的可加工性，易于涂抹。
- 多种颜色可供选择。

技术信息

物业	Thin	Medium	Basic	Extra
产量 公斤/平方米	0,250	0,450	0,900	1,300
每层最大厚度	0.3 毫米	0.5 毫米	0.8 毫米	1.0 毫米
特点	丙烯酸浆	丙烯酸浆	丙烯酸浆	丙烯酸浆
非挥发性成分 % UNE-EN ISO 3251:2020	78-80	78-80	78-80	78-80
密度 (克/立方厘米) UNE-EN ISO 2811-1	1,6±0,1	1,6±0,1	1,6±0,1	1,6±0,1
泰伯磨耗 (毫克)	376	139	106	94
(CS17, 1000g, 1000c) UNE 48250	16	16	16	16
挥发性有机化合物 (VOC) (克/升)	220	80	40	40
砂纸粒度	4-8	4-8	4-8	4-8
涂层之间的干燥时间 (小时)	7	7	7	

认证

根据 EN 1504-2:2004 协调标准测试 CE 标识	服务	统一标准测试
测定液态水的渗透性	w = 0.03 kg/(m²h05) W3	EN 1062-3:2008
测定水蒸气渗透性	一级	EN ISO 7783:2019
通过直接牵引确定附着力	1.0 兆帕 (无交通负荷的刚性系统)	EN 1542:2000

准备支助

所有表面必须平整、牢固。必须进行清洁和干燥
要喷涂的表面。表面必须没有灰尘、油脂、肥皂和劣质油漆、
等等

建议使用 PRIMACRETE GRIP 或 PRIMACRETE PLUS 等底漆。

如果是非吸收性表面, 建议使用 PRIMACRETE ABS 底漆, 以确保与基材完美固定。另一方面, 对于吸水表面, 建议使用我们的 PRIMACRETE ABS 底漆, 两种情况的正确使用请参见技术数据表。对于有接缝的瓷砖和其他覆盖物, 有必要先用 PRIMACRETE JOINT 将这些接缝覆盖起来, 待干燥 12-24 小时后再涂刷底漆。有关正确的涂刷方法, 请参见产品的技术数据表。

根据工作区域的环境温度, 建议将工作区域加热到理想温度 (20-22°C), 以利于产品快速干燥。不要用空气加热器直接对准涂层表面强制干燥。

介绍

它有 6 千克和 17 千克两种包装。

清洁工具

工具使用后立即用水清洗。

应用

一旦基材准备妥当, 就可以涂抹 EASYCRET。在开始涂抹之前, 必须用机械搅拌机或手工大力搅拌均匀产品。

用聚碳酸酯抹子或 biflex 防灼烧钢抹子将微水泥抹成薄薄的一层并抹平, 两层之间晾干 4 - 8 小时。将每种粒度的 Efectto 涂上两层。用适当粒度的砂纸打磨每一层 (见技术信息表)。

刮板的位置应与基材平面成 45 度左右的角度, 以避免刮出很薄的一层, 因为这会造成灼伤, 在浅色基材上留下深色污渍, 或刮出很厚的一层, 因为这会延迟干燥, 并可能使多余的材料干燥。不要在刚涂刷完的地方再涂刷。

根据需要翻新的表面、地板和墙壁, Luxury 建议结合使用不同粒度的集料开发的系统。

储存条件

该产品应存放在原装密闭容器中, 避免受天气影响, 温度在 10°C 至 30°C 之间, 存放在干燥通风处, 远离热源和阳光直射。如果储存得当, 保质期为自生产日期起一年。

	土壤		墙壁	
	Super Grain	Medium Grain	Big Grain	Small Grain
层数	2	1	2	2
每层最大厚度 (毫米)	1	0,5	0,8	0,3

特别预防措施

- 必须遵守容器标签上的说明。如需了解更多信息, 请参阅产品的安全数据表。
- 空容器必须按照现行法律进行处理。
- 为防止产品变干或变稠, 每次使用后都要盖上盖子。